

CANBERRA ACACIA LAMINATE FLOORING **HD706**

Distributed by:

25 Year Residential Warranty

HOME DEPOT 2455 Paces Ferry Rd, N.W. Atlanta, GA 30339 For assistance, call 1-877-527-0313

PISO LAMINADO

HD706


DE ACACIA DE CAMBERRA

Garantía residencial de 25 años

Distribudo por:

HOME DEPOT 2455 Paces Ferry Rd, N.W. Atlanta, GA 30339 Si necesita ayuda, Ilama al 1-877-527-0313

Installation Instructions



Method A: Angle-In installation method Position the panel to be installed at an angle of 20 to 30° to the panel already installed. Move the panel gently up and down and at the same time exert forward pressure. The panels will automatically click into place. You can either insert the tongue into the groov or the groove on to the tongue. The tongue in groove method is the most common and the easiest way. See diagram 1A-1B-1C. Method B: Flat installation method With Uniclic® von

INCLUDED: FIRST INSTALLATION METHOD

With Uniclicide you can also tap the panels into each other without lifting. For this method you must use the special Uniclicide Spaping block. The planks should not be joined with a single tap and the tapping block should be sitting flat on the floor. To avoid damaging the panels you must tap them together gradually. See diagram 2A-2B. Use this method only in cases where you are unable to use the Angle-In method (see below). The rest of your floor should be installed using the Angle-In method. TOOLS FOR INSTALLING THE FLOOR

For best results, it is essential that you follow the installation instructions exactly. Besides the regular tools for installing laminate floors (i.e. hammer, saw, pencil, measure) you will also need the following accessories.

Installation kit (pull bar, spacers (1-8 mm / 0.039"-0.315") and Unicito®-adapted tapping block)

• Maintenance products

- Underlayment system

You may also need to saw the panels. To obtain a clean cut, the pattern side should face down when you use a jipsaw, sabre saw or circular handsaw and up when you use a handsaw, table saw or a crosscut saw.

10 FOCUS POINTS

10 FOCUS POINTS

1. Thanks to the Unicidic® system, the floor floats and is installed without glue. You can walk on the floor during and immediately after installation.

2. With Unicidic® panels you can choose where you want to begin. Think about what will be the easiest very to install the floor. We will demonstrate the installation for right-handed people, from left to right. You can work in the other direction if you want.

3. Make sure the panels are mixed sufficiently when you install them, so that you do not end up with too many identical, light or dark panels nest to each other.

4. Check all panels in daylight before and during installation. Defective penels must review of the panels are in the installed panels to the panels are must review of the panels are installed preferably be installed panels to now the light enters the room. The ideal conditions are 15-20°C (59-68°F) at a relative humidity of 50-60%.

6. Let the planks acclimate for 48 hours in the unopened packaging at the normal room temperature in the middle of the room where the floor is to be installed.

7. Room humidity can vary according to the season, so it is tall that the floor is able to expand and contract. For this reason, make sure you leave an expansion joint of minimum 8 to 10 mm (57° to 36°) on all sides on, make sure you leave an expansion joint of minimum and every 13m (40° leat) length-wave, it is recommended to provide an expansion joint between different rooms (e.g., under the door). Expansion joints can be finished by means of a modifing that is a stacked to the subfloor.

9. Ensure that the end joints of the panels are two sure never in line. Always ensure that the end joints of the panels accluded the subcomm.

9. Ensure that the end joints of the panels of the form of inches.

10. We recommend you purchase a leve wath cartons of floring. This will be useful to you if you have some damaged jeecs, miscalculate the size of the room or miss cut some pieces. This also will reliev you if you floor needs a repair but your produ

PREPARING THE ROOM

1 if 7mm product, allow the laminate flooring to acclimate for 48 hours in its sealed peakaging in the middle of the room where it is to be installed. Mix planks from different cartons when installing to maximize the natural look of the floor

- Check that the doors can still open and close after the floor has been installed (minimum + 1 cm (38°)). + 1 cm (3/8").

**Check whether the old molding can be removed. You can also leave the wall base and finish the floor with accessory profiles.

**Make sure the subfloor is flat. Any unevenness greater than 2 mm (1/16") over the length of 1 meter (40") must be smoothed out. It is vital that you use underlayment to smooth any unevenness in the base floor.

Make sure the subfloor is clean, dry and stable

**Flooring may be installed over radiant heat systems following special installation instructions. Contact your retailer for further details

CONCRETE SUBFLOOR: CONCRETE SUBFLOOR:

A new construction must dry at least 1 week per 1 cm (3/8") thickness up to 4 cm (1-1/2"). Thicknesses over 4 cm(1-1/2") require twice as much drying time. For example, a 6 cm (2-1/2") concrete subfloor must dry for at least 8 weeks. The moisture content must be less than 2-5% (6M method) or less than 5 lbs/24 hour per 1000sqft (Calcium chloride method ASTM 1869).

Remove any damp-porous floor covering (carpet, needle felt, etc.) first.
Damp-sealed floor covering (PVC, linoleum, VCT, etc.) does not have to be removed.
Always use underlayment and a minimum 6 mil poly moisture barrier.

WOULDER SUPFLUM: * Femove any existing damp-porous floor covering first. * Make sure the sub floor is stable. Nail down any loose parts and apply a leveling layer fir necessary. * Install the Unicide Openels crossive to the direction of the existing subfloor. * It is necessary that the crawl space under the plank floor is sufficiently ventilated. - IL IS HECCESSARY THAT THE CRAWI SPACE under the plank floor is sufficiently ventilated. Remove any obstacles and provide sufficient ventilation (minimum 4 cm (1-1/2") of total ventilation holes per meter (40") of floor). The moisture content of the wood may not exceed 12%.

NSTALLING THE FLOOR

- First install the underlayment, per width and gradually as you progress. If the underlayment is pre-mounted on the panels, then only use the damp-proof moisture barrier with adhesive tape as provided. For Concrete, let the membrane run up the wall a bit before cutting to size. For wood, cut the moisture barrier inch from the wall. A modding will be attached to this later. See diagram 3A.

- Begin the first row with a whole plank. First saw off the tongue on both the long and the short sides. See diagram 3B.

- Put the plank with sawn off sides against the walls. Put spacers from the installation kit between the planks and the wall. This will ensure that your expansion joint is wide enough: 8to 10 mm (5/16* 10 3/8*). See diagram 3C.

- The diagrams indicate where the Unicibio® panels are clicked together by angling up and down or where they are tapped together flat. Follow the diagrams precisely. See diagrand 4A - 4F. For a more pleasing appearance, the floor should be installed with a staggered random length for the starting planks in each row. Be careful not to create a repeating

INTURNALUM ECRETAL

Uniclició es un sistema revolucionario para instalar pisos laminados sin pegamento.

Gracias a la ingeniosa forma de lengüeta y ranura, los paneles pueden simplemente
ensamblarse a presión. Uniclició es único porque puedes instalar los tablones de dos
formas diferentes:

Método A: Método de instalación en ángulo Coloca el panel a instalar en un ángulo de 20 a 30° respecto al panel preinstalado. Mueve con cuidado el panel hacia arriba y abajo y al mismo tiempo ejerce presión hacia adelante. Los paneles se ensamblarán automáticamente en su lugar. Puedes insertar la lengüeta en la ranura, o de manera inversa. Insertar la lengüeta en la ranura es el método más común y la forma más fácil. Ver los diagramas 1A,1B y 1C.

The control of the co

Ver diagramas 2A y 2B. Usar este método sólo en caso de que no puedas emplear el método en ángulo (ver más abajo). El resto de tu piso debe instalarse con el método en ángulo.

Método B: Método de instalación en superficie plana

INSTALLATION IN WET AREAS
Since prolonged water exposure could damage your laminate flooring, the following installation recommendations should be closely followed to validate your residential water warranty. Wet areas would include, but not limited to, bathrooms, powder rooms, kitchens, mud rooms, foyers, and laundry rooms. Neither flooring panels nor accessories are recommended for extreme humid applications. The water warranty excludes all products thinner than 8mm and does not apply to beveled deep products when used in bathrooms. An expansion area of 8 to 10mm (5/16 * 3/8) must be provided around all vertical obstructions including walls, permanent cabinest, pipes, etc. All perinder exponsion areas must be completely filled in with a water repellent flexible silicone sealant. When applying sealant, it is helpful to first apply a strip of masking tape parallel to and approximately 1mm (1/32") from the edge of the flooring. Then fill the expansion area with sealant, remove any excess with a plastic scraper or putty knife, then remove the tape. Let dry for 24 hours before exposure to water.

• There must also be an 8 to 10 mm (5/16" to 3/8") expansion joint between the last row and the wall. Keep this in mind when sawing the last row of panels.

INSTALLATION IN WET AREAS

In rows where there is a pipe, make sure the pipe falls exactly in line with the short side of two panels. Take a drill bit with the same diameter as the pipe plus 20 mm (34") for the expansion. Click the panels together on the short side and drill a hole to the piont between the two panels. Now you can install the panels in the floor. See diagrams 6A-6B-6C. UNDER DOORFRAMES UNUEL DUCHTAMES
When sawing the panels, ensure that the expansion joint under the door is at least 10 mm (38°). If you cannot lift the panel, use an adapted tapping block or pull bar and hammer to tap the panels together with the planks flat on the floor. See diagrams 7A-7B. Finishing

**Removed lispacers.

**Install the molding on the plastic membrane that runs up the wall from under the floor.

**Never attach the molding to the floor. This method allows the floor to expand and contract under the molding. (See diagram 8A.)

**For a perfect finish around pipes, use rosettes or flexible silicone caulking.

**In places where profiles or skirting cannot be placed, fill expansion gaps with flexible silicone caulking.

PRECAUTIONS
• Protect furniture and chair legs with proper felt or rubber caps.
• Avoid bringing dirt, water and sand indoors by providing a suitable solid backed floor mat *Note uninging unit, water to be a construction of the door o MAINTENANCE

 For dry maintenance, we recommend a dust mop or vacuum cleaner with soft birstle brush only.
 For slightly damp maintenance, we recommend a laminate cleaner which you spray directly and lightly on a duster. Always wipe dry immediately until no more moisture is visible on the floor. The use of other cleaning products might damage your floor. For bevel edge products, we strongly recommend dry cleaning only.
 Do not use arry type of cleaning machine such as spray mops, steam cleaners/mops or power cleaners. Power cleaners.

• Wet maintenance is absolutely forbidden. Remove any water immediately. Uniclic@ panels are not suitable for use in damy spaces like saunas.

• Remove stubborn stains carefully with acetone based fingernail polish remover. Never use scouring products! Enjoy your floor.

The smooth surface of your laminate means it never retains dirt or dust.

Never use wax, polish, oils, soaps, detergents, shine enhancers, or varnish on the floor.

For dry maintenance, we recommend a dust mop or vacuum cleaner with soft bristle bush only.

ATTN: INSTALLERS Caution: Wood Dust Sawing, sanding and machining wood products can produce wood dust. Airborne wood dust can cause respiratory, skin and eye irritation. The International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified wood dust as a nasal carcinogen in humans. **Proposition 65 Warning**Produces wood dust when cut. Wood dust is known to California to cause cancer. Precautionary Measures: Power tools should be equipped with a dust collector. If high dust levels are encountered use an appropriate NIOSH designated dust mask. Avoid dust contact with skin and eyes. First AId Measures in case of irritations: In case of irritation flush eyes and skin with water for at least 15 minutes. For questions please call 1-877-527-0313.

Skin with water for at least 15 minutes. For questions please call 1-977-527-0313.

IMPORTANT HEALTH NOTICE FOR MINNESOTA RESIDENTS ONLY.

THESE BUILDING MATERIALS EMIT FORMALDEHYDE FYE, NOSE, AND THROAT IRRITATION, HEADOCHE, RAUSEA AND A VARIETY OF AST IMABLIKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORT MINESS OF BRETH, HAVE BEEN HEYOTED AS A RESULT OF FORMALDEHYDE FYENDERS. THE PROPERTY OF AST HAMALKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORT OF AST HAMALKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORT OF AST HAMALE ALERGIES OF HOME PROBLEM, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES OF HOME PROBLEM, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES OF HOME PROBLEM, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES OF HOME PROPERTY OF THE PROPERTY OF PROPERTY OF THE MEANS OF THE PROPERTY OF THE MEANS OF THE MEAN

WARNINGI DO NOT MECHANICALLY CHIP OR PULVERIZE EXISTING RESILIENT FLOOR-ING, BACKING, LINING FELT, ASPHALTIC "CUTBACK" ADHESIVES OR OTHER ADHESIVES. PREVIOUSLY, INSTALLED RESILIENT FLOORING MAY CONTAIN EITHER ASBESTOS FIBERS OR CRYSTALLINE SILICA. THE PRODUCTS IN THIS BOX DO NOT CONTAIN ASBESTOS. Avoid creating dust. Inhalation of such dust is a cancer and respiratory tract hazard. Smoking by individuals exposed to asbestos fibers greatly increases the risk of serious bodily harm. Unless positively cartain that the product is a non-asbestos containing material, you must presume it contains asbestos. Repulations may require that the material be tested to determine asbestos content and may govern the removal and disposal of material. See current edition of the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) publication "Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings" for detailed information and instructions on removing all resilient covering structures. **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

empieza la primera hilera con un tablón entero; la segunda, con 1/3 de tablón; la tercera, con 2/3 de tablón; a continuación uno entero, de 1/2 y 1/4, para volver a uno entero y, entonces, corto, mediano, de. Alternar da la ongitud del primer tablón en cada hilera evitará que se formen patrones de zigzag o escalones en el piso.

• En los lugares donde sea muy dificil colocar los tablones Dincilo® con el bloque de instalación (por ejemplo, contra la pared), puedes unirlos con golpecitos usando palanca y martillo. Ver los diagramas 5A, 58 y 5C.

Tiene que haber también una junta de expansión de 8 a 10 mm (5/16" a 3/8") entre la última hilera y la pared. Ten esto en mente al aserrar la última hilera de paneles.

Ya que la exposición prolongada al agua puede dañar tu piso laminado, debes aplicar estrictamente las siguientes recomendaciones de instalación para que tu garantía residen-cial contra el agua tenga validaci. Las áreas húmedas pueden incluir, entre otras, baños, tocadores para damas, cocinas, cuartos de servicio, vestibulos y cuartos de lavandería.

INSTALACIÓN EN ÁREAS HÚMEDAS

tocadores para damas, cocinas, cuartos de servicio, vestibulos y cuartos de lavandería. Ni los paneles de jois ni sus accesorios son recomendables para aplicaciones en condi-ciones de extrema humedad. La garantía contra el agua excluye todos los productos con menos de 8mm de grosor y no se aplica a productos de borde biselado usados en el baño. Debe dejarse un área de expansión de 8 a 10 mm (5/16" - 3%") alradedor de todas las obstrucciones verticales, incluyendo parades, gabinetes permanentes, tuberías y otras. Todas las áreas perimetrales de expansión tiene nu per relienarse completamente con un sellador flexible de silicona impermeable. Al aplicar el sellador, es útil aplicar primero una tira de cinta de enmascarra praralela y aproximadamente a 1 mm (1/32") del borde del piso. Luego, rellena el área de expansión con sellador, ellimina todo el exceso con un raspador piástico o espátula y, entonces, quita la cinta. Deja que seque por 24 horas antes de exponer al agua.

INFORMACIÓN GENERAL

HERRAMIENTAS PARA INSTALAR EL PISO Para obtener mejores resultados es esencial que sigas exactamente las instrucciones de instalación. Además de las herramientas usuales para instalar pisos laminados (por ejemplo, martillo, sierra, lápiz, cinta de medir), necesitarás también los siguientes octosorios.

- Kit de instalación (palanca, espaciadores (1-8 mm / 0.039"-0.315") y bloque de instalación Uniclic® adaptado)

- Productos de mantenimiento

 Productos de manteminienu
 Sistema de base para piso
 Es posible que también necesites cortar los paneles con sierra. Para obtener un corte limpio, el dado del diseño debe quedar hacia abajo al usar una caladora o sierra de mano circular, y hacia arriba al usar una sierra de mano, de mesa, o de corte IN FORTION FUGILES.

I. Gracias al sistemia Unicito®, el piso "flota" y se instala sin pegamento. Puedes caminar sobre el piso durante de la instalación e inmediatamente después de selación.

Z. Con los paneles Unicito® puedes selejir dónde quieres comenzar. Analtaz cuál será la forma más fácil de instalación para las personas diestras, de reguleria de derecha. Puedes trabajar en la tor dirección para las personas diestras, de reguleria de derecha. Puedes trabajar en la contra dirección.

las personas unestras, ue acquertura a vereirura, i decues raccepar en el cua unicoloria.

3. Al instatar los paneles, aseginida de intercalarlos bien para evitar que al final haya piezas de forma o tono idéntico muy juntas.

4. Revisa todos los paneles a la luz del día antes y durante la instalación. Nunca deben

la luz a la habitacion. Los condiciones ideales son 15-20°C (59-86°P) a 50-90% de humedad relativa.

6. Deja los tablones en su empaque cerrado por 48 horas a temperatura ambiente en el centro de la babitación donde se instalará el piso, para que se aclimaten.

7. La humedad de la habitación puede variar según la temporada, así que es esencial que el piso tenga la capacidad de de expandires y contraerse. Por esta razón, asegúrate de dejar una junta de expansión de 8 a 10 mm (6/16° a 3/8°) como mínimo en todos los lados del piso, al ardeddor de los tubos, umbrales, bajo las puertas y alreddor de cualquier objeto estacionario o fíjo (como ventilaciones de pisos, islas de cocina, etc.).

8. En habitaciones grandes, se tiene que dejar juntas de expansión cada 13 m (40 pies) a lo largo. Se recomienda dejar una junta de expansión entre diferentes habitaciones (por ejemplo, bajo la puerta). Las juntas de expansión pueden terminar mediante una moldura unda al contrapiso.

9. Asegúrate de que las juntas de los extremos de los paneles nunca queden alineadas en dos hileras sucesivas. Siempre cerciórate de que las juntas queden escalonadas en al menos 15 cm / 6 pulgadas.

10. Recomendamos que compres unos cuantas cajas extras de piso. Esto será útil si tienes alquinas piezas dafiadas, cortaste mal otras o no calculaste bien el tamaño de la habitación. También te ayudará si el piso necesita reparación, pero el producto ya no se fabrica.

PREPARAR LA HABITACIÓN Para el producto de 7 mm, deja el piso laminado en su empaque sellado por 48 horas en el centro de la habitación donde se instalará el piso, para que se aclimate. Al instalar, mezcla los tablones de diferentes cajas para maximizar la apariencia natural instalar, mezcla los tablones de uneromes de piso.

del piso.

Comprueba que las puertas puedan abrirse y cerrarse después de instalado el piso.

Construcciones nuevas:

- Un pico nuevo de concreto de hasta 4 cm (1-1/2") de grosor tiene que haber secado al menos 1 semana por cada 1 cm (3/8"). Para grosores mayores de 4 cm (1-1/2"), se requiere el doble del tiempo de secado. Por elemplo, un contragiso de concreto de 6 cm (2-1/2") de presente que secar al menos por 8 semanas. El contentido de humidad tiene que ser menos del 2.5% (Método CM) o de 2,26 kg/24 horas por 92,3 m² (Método de clotruro de actio ASTM 1689).

CONTINATION DE MADLEM. O d'unta primero cualquier cubierta de piso que absorba humedad. - Asegúrate que el contrapiso sea estable. Clava las partes sueltas y aplica una base niveladora si es necesario. - Instala los paneles Unicilic® transversalmente a la dirección del contrapiso. Inisidad cos parieses orientes et al curectorial del contractorio del contract

CONTRAPISO DE MADERA

CONTRAPISO DE CONCRETO:

COVHDCLS8001CA 12413

TUBERÍAS
En hileras donde haya tubería, asegúrate de que esté totalmente alineada con el lado menor de dos paneles. Usa una broca con el mismo diámetro de la tubería más 20 mm (344") para la expansión. Junta los paneles a presión por el lado menor y taladra un orificio centrado en la junta entre os dos paneles. Ahora puedes instalar los paneles en el piso. Ver diagramas 6A, 6B y 6C. **BAJO LOS MARCOS DE PUERTA** Al aserrar los paneles, assignirate de que la junta de expansión bajo la puerta sea de al menos 10 mm (3/8"). Si no puedes elevar el panel, usa un bloque de instalación adaptado o palanca y martillo para unir los paneles a golpecitos con los tablones planos sobre el piso. Ver diagramas 7A y 7B. TERMINAR

• Quita todos los espaciadores.

• Instala la moldura sobre la membrana de plástico que llega hasta la pared desde debajo del piso. Nunca rigis la moldura al piso. Este método le permite al piso expandirse y contraerse debajo de la moldura. (Ver diagrama 8A).

• Para una terminación perfecta alrededor de tuberías, usa rosetones o pasta selladora flexible de silicona.

o, en caso contrario, debe emplearse un tapete protector adecuado.

• Asegúrate de que la humedad en la habitación siempre esté al menos en 50%. Usa un humidificador si es necesario. INNI LETIMILENTO

La Superficie lisa de tu piso laminado nunca retendrá suciedad ni polvo.

Nunca uses cera, pulimento, aceites, jabones, detergentes, abrillantadores ni barnices
rel piso. en el piso.

Para mantenimiento en seco, recomendamos sólo un trapeador desempolvador o aspiradora con cepillo de cerda suave.

Para dar un mantenimiento ligeramente húmedo, recomendamos un limpiador de
laminado que se rocie directamente y en poca cantidad sobre un desempolvador. Siempre
sécalo inmediatamente con un paño hasta que la humedad deje de verse sobre el suelo.

El uso de otros productos de limpieza puede dañar el piso. Para los productos con borde
biselado, recomendamos ampliamente limpiarlos sólo en seco.

*No uses ningún tipo de máquina limpiadora como trapeador rociador, limpiadores a
vanor o reléctricos de

flexible de silicona.

• En los lugares donde los perfiles o zócalos no puedan colocarse, rellena los espacios de expansión con pasta selladora flexible de silicona.

Protege las patas de las sillas y muebles con tapas apropiadas de goma o fieltro.

Evita que entre la suciedad, el agua o la arena poniendo delante de la puerta un tapete adecuado con refuerzo duro.

Los muebles móviles deben usar ruedas de goma suave, adecuadas para piso laminado

vagor o eléctricos.

• Se prohibe absolutamente el mantenimiento en húmedo. Elimina de inmediato el agua en cualquier caso. Los paneles Uniclio® no son adecuados para usar en lugares húmedos como en saunas. conto en saturas.

**Cutta las manchas difíciles cuidadosamente con removedor de pintura de uñas a base de acetona. ¡Jamás uses productos abrasivos! Disfruta tu piso.

ATENCIÓN: Precaución, INSTALADORES: Aserrín

Advertencia de la Proposición 65 Al cortar madera se genera aserrín. En California, el aserrín se considera causa de cáncer Medidas de precaución: Las herramientas de motor deben estar equipadas con un recolector de polvo. En entornos con altos niveles de polvo, usa una máscara aprop designada por NIOSH. Evita el contacto del polvo con la piel y los ojos. Medidas de eros auxilios en caso de irritación: En caso de irritación, hava los ojos y la piel con a por al menos 15 minutos. En caso de haber preguntas, llama al 1-877-527-0313.

Aserrar, lijar y maquinar productos de madera puede producir aserrín. El aserrín en el aire puede causar problemas respiratorios e irritación de la piel y los ojos. La Agencia Internacional para investigación del Cáner (IARC, por sus siglas en inglés) ha clasificado el aserrín como causante de cáncer nasal en humanos.

por al memos 15 minutos. En caso de haber preguntas, llama al 1-877-527-0313.

IMPORTANTE AVISO DE SALUD SÓLO PARA LOS RESIDENTES DE MININESOTA:
ESTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMITEN FORMALDEHIDO. SE HAN
REPORTADO IRRITACIONES DE QUOS, NARIZ Y GARGAMTA; DOLOR DE CABEZA,
MÁJISEA Y UNA VARIEDAD DE SINTOMAS DEL ASMA, COMO FALTA DE AIRE A
CONSECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN A FORMALDEHIDO. LOS ANCIANOS Y LOS
MIÑOS MENORES, ASÍ COMO CLUALQUIERA CON HISTORIAL DE ASMA, ALERGÍA
O PROBLEMAS PULMONARES PUEDEN CORRER UN RIESGO MAYOR. LAS
INVESTIGACIÓNES SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA EXPOSICIÓN
A FORMALDEHIDO CONTINÚAN. REDUCIR LA VENTILACIÓN PUEDE PROVOCAR QUE
EL FORMALDEHIDO YOTROS CONTAMINANTES SE ACUMINLEN DE LA JARE INTERIOR.
LAS ALTAS TEMPERATURAS INTERIORES Y LA HUMEDAD INCREMENTAN LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO. EN CASAS BUBICADAS EN AREAS SULTAS A EXTREMAS
TEMPERATURAS EN VERANO, PUEDE USARSE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
PARA CONTROLA LOS NIVELES DE TEMPERATURA INTERIOR, PUEDEN USARSEO
TROS MEDIOS DE VENTILACIÓN MECÂNICA CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO E O TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO E O TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO E O TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO E O TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO TOROS CONTROLADA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE FORMALDEHIDO Y DO

¡PELIGROI NO PULVERIZAR NI TRITURAR EL PISO RESISTENTE ANTIGUO, EL REFUERZO, EL FIELTRO DE FORRO, LOS ADHESIVOS DERIVADOS DE ASFALTO NI OTROS ADHESIVOS. EL PISO RESISTENTE PREVIAMENTE INSTALANDO PUEDE CONTENER RIBRAS DE ASBESTO O SÍLICE CRISTALINO. LOS PRODUCTOS EN ESTA CAJA NO CONTIENEN ASBESTO.

Evitar la generación de polvo. Inhalar estos polvos conduce al riesgo de contraer cáncer

Evitar ia generación de poivo. Inmaar estos poivos conduce al nesgo de contraer cancer o problemas respiratorios. Quienes fumais expuestos a fibras de asbesto, incrementan grandemente el riesgo de causar serios daños a la salud corporal. Debe asumirse que el producto contiene asbesto, a menos de tener la certeza absoluta de que no es así. Las regulaciones pueden requerir pruebas del material para determinar su contenido de asbe to e incluso exigir que se quitien y desechen los materiales. Para información detallada e instrucciones, ver la edición actual de la publicación del Instituto de Cobertura de Pisos Resistantes (RFCI, por sus sigias en inglés) sobre prácticas de trabajo recomendadas pa quitar coberturas de pisos resistentes.

PRECAUCIONES

nevesa usus ses panetes a la luz del día antes y durante la instalación. Nunca del usarse panetes defectuoses.
 5. De preferencia, el piso debe instalarse en dirección paralela a la de la entrada de la luz a la habitación. Los condiciones ideales son 15-20°C (59-68°F) a 50-60% de humedad relativa.

Comprueba que las puertas puedan abrirse y cerrarse despues de instalado el piso (minimo + 1 cm (38")).
 Comprueba si puede quitarse la moldura antigua. También puedes dejar la base de la pared y darle acabado al piso con accesorios para perfil.
 Assegirate de que el contrapiso esté nivelado. Cualquier desnivel mayor de 2 mm (1/16") en 1 metro (40") del longitud tiene que ser rebajado. Es esencial que uses una base para el piso a instalar, a fin de alisar cualquier desnivel en el piso inferior.
 Assegirate que el contrapiso esté limpio, seco y estable.
 Los pisos pueden instalares abore sistemas de calefacción radiantes, siguiendo instrucciones especiales. Contacta a tu vendedor minorista para más detalles.

Renovación:

- Quita primero cualquier cubierta de suelo que absorba humedad (alfombra, fieltro punzonado, etc.).

- Las cubiertas impermeables del suelo (PVC, linóleo, VCT, etc.) no tienen que quitarse.
- Usa siempre una base para piso y una barrera de polímero contra la humedad de 6

humedad de la madera no debe exceder del 12%.

INSTALAR EL PISO

• Primero, instala la base para piso a lo ancho y gradualmente a medida que avances. Si la base para piso está preinstalada en los paneles, usa sólo la barrera impermeable con cirita la adhesiva incluida. Para concreto, deja que la membrana llegue hasta la pared poco anties de cortaria a la medida. Para madera, corta la barrera contra la humedad a 1 pulgada de la pared. Más tarde, en esta se montará una moldura. Ver diagrama 34.

• Empieza la primera hilera con un tablón completo. Primero corta la lengüeta por ambos los lados, el largo y el corto, usando una sierra. Ver diagrama 38.

• Colocar el tablón con los lados aserrados contra las paredes. Pon los espaciadores del kit de instalación entre los tablones y la pared. Esto asegurar que tu junta de expansión tenga el ancho suficiente. De 8 a 10 mm (5/16° a 3/8°). Ver diagrama 30.

• Los diagramas indicar las partes en donde los paneles Unición de bene unirse en ángulo de arriba hacia abajo o donde se unen con golpecitos en forma plana. Sigue los diagramas con precisión. Ver diagramas 44 a 4f. Para lograr una apariencia más agradable, los primeros tablones de piso de cada hilera deben instalarse con una longitud escalonada al azar. Cuida que no se forme partones repetitivos. Por ejemplo,

Approved

Approved

Required

CERM Product ID: 100974	Prepress Job #: 100318	Drawing Key: (will not print)
Customer: UNILIN Customer Part #: 12413 Description: COVHDCLS80010 Size: 5x31	CA	Dieline Fold Line Perf Combo Rule
		ss AQ oat
Graphic Artist Initials: LB Date	e: 9/14/12 Rev. #:	
Authorized Signature:		Date:
Upon receipt, please proof read carefully . Signed proofs indicate review and acceptance of the proof. Proofs must be signed and returned before proceeding.		

with Changes This proof is for copy and color representation of four color process only. Please refer to your Revised Proof

Pantone® Color Guide for Pantone® color matches.